



SOIE DE LUXE

USAGE DU PRODUIT

Recommandé pour tous les murs intérieurs qui nécessitent une finition à longue durée d'action lavable et résistante au frottement.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Résistance maximale aux taches.

Excellentes nettoyabilité et résistance à l'usure.

Excellente consommation spécifique conventionnelle.

Faible odeur – possibilité d'accéder rapidement à la salle.

Aspect magnifique avec en plus une finition soyeuse.

Lavable (conforme à la classe 1 de la norme SABS sur la résistance au frottement - SANS 6258:200x Édition 2).

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Aspect	Semi-lustré
Couleur	Blanc, une gamme de mélanges de couleurs prêts à l'emploi, et des couleurs du système de couleurs Dulux dans les catégories Pastel Base 7, Medium Base 8, Deep Base 9 et Base 6
Densité à 23° C	Env. : 1,27 kg/L
Teneur en extraits secs	En poids : Env. 47 % En volume : Env. 36 %
Viscosité emballée	Viscosité à 23° C : Env. 100 KU
Rendement superficiel spécifique	8 à 10 m ² par litre en fonction de la porosité, du profil de la surface et de la méthode d'application
Épaisseur conseillée de feuil sec par couche	Min. 30 µm. Max. 40 µm.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Conditions d'application	Température de surface entre 10 et 35° C Humidité relative entre 10 et 85 %
Méthodes d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
Diluant	Dilution non recommandée Prêt à l'emploi après vive agitation
Temps de séchage	Sec au toucher après 60 minutes (Temps de séchage prolongé dans des conditions froides ou humides)
Temps de recouvrement	4 heures
Nettoyage du matériel	Nettoyer immédiatement avec de l'eau

Une finition semi-lustrée à faible odeur de qualité supérieure avec une résistance maximale aux taches





INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Subjectiles

Idéale pour le plâtre au ciment, l'enduit de plâtre, le béton, le fibrociment, les panneaux-plafond et les surfaces en bois si une bonne préparation est effectuée.

Précautions

S'assurer que les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de saleté, de graisse et d'huile. Les surfaces doivent être totalement sèches - au maximum 12 % d'humidité.

Ne pas appliquer par temps froid (inférieur à 10° C) ou humide.

Ne pas appliquer directement sur les surfaces métalliques dénudées.

Ne convient pas à une application directe sur des surfaces poudreuses ou friables, préalablement peintes ou non.

Couches nécessaires

Appliquer deux ou trois couches de finition sur les surfaces neuves pour obtenir un feuillet épais et une couleur prononcée.



PRÉPARATION DE LA SURFACE

SURFACES NEUVES

Plâtre au ciment (non friable), enduit de plâtre, panneau, fibrociment

Il est recommandé de laisser sécher le plâtre frais d'une épaisseur de 5 mm pendant une semaine ; et plus longtemps dans un climat froid ou humide.

Retoucher les bandes métalliques et les têtes de clou avec un apprêt pour métaux approprié.

Apprêter avec une couche complète de produit pour plâtre **Dulux Plaster Primer**.

Les surfaces rugueuses peuvent être enduites avec le produit **Dulux**

Trade Fillercoat/Fixit Smoothover pour créer une base lisse d'une porosité uniforme.

Béton

Enlever tout ciment non durci, graisse ou agent de démoulage par jet d'eau à haute pression, ou en utilisant une puissante solution de lessive alcaline. Rincer abondamment avec de l'eau propre.

Apprêter avec une couche complète de produit **Dulux**

Plaster Primer. Surfaces en bois

Apprêter avec le produit pour bois **Dulux Wood Primer**.

Sinon, les surfaces en bois peuvent être apprêtées avec le produit **Dulux Supergrip** pour obtenir un système complet à l'eau.

SURFACES PRÉCÉDEMMENT PEINTES

En bon état, mais pas poudreuses

Nettoyer les surfaces avec la solution alcaline Fixit Sugar Soap. Laver à l'eau.

Pour les surfaces en émulsion, appliquer des couches de finition.

Pour les surfaces en émail, poncer jusqu'à obtention d'une surface mate pour faciliter l'adhérence et appliquer ensuite une sous-couche multisurfaces **Dulux Undercoat for All Surfaces**. Appliquer les couches de finition.

Peinture ancienne en mauvais état

Enlever complètement les peintures cloquées et écaillées et retoucher les zones dénudées avec l'apprêt **Dulux Plaster Primer**.

Les surfaces friables et poreuses doivent être enlevées et réparées.

Instructions pour le traitement des moisissures : Pour empêcher la croissance des lichens et des algues, les frotter avec l'une des solutions suivantes : soit dans les proportions 4:1 eau/solution d'hypochlorite (chlore), ou 4:1 eau/hypochlorite de sodium. S'assurer que les zones sont complètement saturées et laisser la solution agir pendant un minimum de 4 heures Rincer soigneusement toute la surface du mur avec de l'eau propre.

Enduisage

Comblent toutes les imperfections avec le bouche-pores **Fixit** approprié et retoucher les zones enduites avec l'apprêt **Dulux Plaster Primer** une fois que le bouche-pores a bien séché.

Le non-respect de ce processus entraînera des niveaux de lustre irréguliers entre les zones réparées et les zones normales.



INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Tenir hors de la portée des enfants.

Bien aérer pendant l'application et le séchage. Ininflammable

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Conditions de stockage

Stocker dans un endroit frais et sec

Avertissements

Les références de couleurs sont aussi précises que l'impression le permet. Bien vouloir se référer aux cartes à bandes/standards en magasin, ou aux écrans couleurs en rayons pour obtenir une représentation précise de la couleur.

Entre autres, les facteurs suivants peuvent affecter l'aspect final de la couleur : le lustre et la texture du produit, les reflets de couleur et de lumière, l'application, la texture et la préparation de la surface

Pour une meilleure cohérence couleur-lustre, il est conseillé d'utiliser des pots du même numéro de cuvée, ou de mélanger différentes cuvées dans un grand pot, ou de terminer dans un coin avant d'essayer un nouveau pot.