

INTERIEUR Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse
EXTERIEUR

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation Décoration des fonds usuels du bâtiment. Pour travaux de finition B (travaux courants).
Subjectiles	Pâtes maçonneries, bois, métal conforme à la norme NF P 74-201 (DTU59.1) recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d'impression éventuelle.
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinant très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 7b2
Matériel d'application	Brosse – rouleau polyamide texturé 12 mm Sur toiles de verre à peindre, préférer le rouleau polyamide texturé 18 mm Pistolet
Mise en œuvre	Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire approprié
Composants	Liants : résines acryliques Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau. Si le produit a séché nettoyer aux solvants
Dilution	Eau 10% 1ère couche 5% 2ème couche
Rendement	5 à 7 m ² kg selon porosité et état de préparation du subjectile
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 1 heure – redoublable 9 heures
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 58 + ou -2% En volume théorique : 44 + ou -2%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.