

## ROOFGUARD



### USAGE DU PRODUIT

Dulux Roofguard est destiné à une application sur des carreaux neufs en fer galvanisé, en fibrociment et en ciment. Bien qu'essentiellement une peinture de toiture, il a également d'autres applications telles que le bardage, les portes de garage en fer galvanisé, les gouttières et tuyaux de descente et les surfaces Chromadeck convenablement préparées.



### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Finition acrylique pure de qualité supérieure.

Solarflex — Résistant à la dégradation de la couleur et aux UV. Adhérence supérieure.

Ne retient pas la saleté.

Excellente imperméabilité à l'eau.



### RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

|                                                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                                       | Semi-lustré                                                                                                        |
| <b>Couleur</b>                                      | Une gamme de nuances populaires de toitures — Dulux Roofguard ne peut être tinte                                   |
| <b>Densité à 23° C</b>                              | Env. : 1,27 kg/L                                                                                                   |
| <b>Teneur en extraits secs</b>                      | En poids : Env. 49 %<br>En volume : Env. 38 %                                                                      |
| <b>Viscosité emballée</b>                           | Viscosité à 23° C : Env. 105 KU                                                                                    |
| <b>Rendement superficiel spécifique</b>             | Env. 8 m <sup>2</sup> par litre en fonction de la porosité, du profil de la surface et de la méthode d'application |
| <b>Épaisseur conseillée de feuil sec par couche</b> | Min. 45 µm. Max. 55 µm.                                                                                            |



### INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditions d'application</b> | Température de surface entre 10 et 35° C<br>Humidité relative entre 10 et 85 %                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Méthodes d'application</b>   | Pinceau ou rouleau<br>Pour l'application au pistolet, l'extrémité conseillée du Graco est de 0,017-21 à une pression comprise entre 150 et 200 bars                                                                                                                                     |
| <b>Diluant</b>                  | Dilution non recommandée, à part sur des surfaces absorbantes où la première couche peut être diluée jusqu'à 10 % avec de l'eau. La dilution réduit l'opacité.                                                                                                                          |
| <b>Temps de séchage</b>         | Sec au toucher après 60 minutes<br>(Temps de séchage prolongé dans des conditions froides ou humides)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temps de recouvrement</b>    | 4 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nettoyage du matériel</b>    | Nettoyer immédiatement avec de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Subjectiles</b>              | Tous les types de carreaux de toits et de toits en fer galvanisé.<br><br>D'autres applications incluent le bardage, les portes de garage en fer galvanisé, les gouttières et tuyaux de descente, les pots de jardin en fibrociment et les surfaces Chromadeck convenablement préparées. |

Revêtement  
de toiture  
extérieure  
durable de  
qualité  
supérieure  
avec propriétés  
Solarflex





## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

### Précautions

S'assurer que les surfaces sont saines, sèches et exemptes de poussière, de saleté, de graisse et d'huile.

Ne pas appliquer directement sur des surfaces galvanisées en zones côtières.

Ne convient pas à une application directe sur des surfaces poudreuses ou friables, précédemment peintes ou non.

Ne jamais utiliser **Corrocote 3** ou une peinture primaire réactive d'un autre fabricant comme apprêt pour ce produit sur les toits.

Certaines couleurs de toit ont une meilleure durabilité extérieure que d'autres, par exemple les couleurs oxydes terreux durent plus longtemps que les couleurs organiques brillantes.

### Couches nécessaires

Appliquer deux ou trois couches de finition sur les surfaces neuves pour obtenir un feuil épais et une couleur prononcée.

La quantité de peinture nécessaire peut être obtenue en mesurant la surface du plancher de la maison couvert par le toit, y compris le surplomb. Une quantité supplémentaire de + 30 % doit être ajoutée pour la pente, plus 30 % pour le profil ondulé. Diviser la surface totale par le rendement superficiel spécifique de la peinture (8) pour obtenir une indication des exigences de la peinture par couche. Prévoir la dilution de la couche d'apprêt.



## PRÉPARATION DE LA SURFACE

### SURFACES NEUVES

#### Fer galvanisé (neuf, non abîmé)

La peinture primaire réactive du fabricant doit être enlevée avec le nettoyant **Dulux Galvanised Iron Cleaner**. Une surface sans rupture du film d'eau indique un nettoyage approfondi – le film d'eau ne doit pas former des gouttelettes.

#### Fer galvanisé (non peint, abîmé)

Enlever les débris de rouille et de tartre au moyen d'une brosse métallique, par ponçage, piquage ou décapage mécanique — jusqu'au métal brillant.

Pour éliminer la saleté, les sels et la corrosion du zinc (rouille blanche) nettoyer soigneusement avec **Dulux Galvanised Iron Cleaner**.

Les zones où la rouille rouge a été éliminée doivent être retouchées avec l'apprêt pour fer galvanisé **Dulux Galvanised Iron Primer**.

#### Fer galvanisé dans des conditions agressives/côtières

Après un nettoyage approfondi avec **Dulux Galvanised Iron Cleaner**, appliquer une couche complète d'apprêt **Dulux Galvanised Iron Primer** conformément aux spécifications.

#### Surfaces ferreuses (fer et acier)

La rouille de surface doit être éliminée au moyen d'un nettoyage approfondi par brosse métallique, ponçage, piquage ou décapage mécanique — jusqu'au métal brillant.

Enduire d'une ou de deux couches d'apprêt pour acier **Dulux Steel Primer**, en fonction des conditions climatiques (par exemple, appliquer deux couches en zone côtière).

#### Fibrociment et autres surfaces en ciment (neuves)

Apprêter avec une couche de produit **Dulux Roofguard**, dilué jusqu'à 10 % avec de l'eau pour faciliter l'absorption. L'arrosage préalable de la surface avec de l'eau facilitera l'application.

### Tuiles en ciment et en fibrociment (abîmées par les intempéries, non peintes)

Pour enlever la poussière et les débris, laver toute la surface du toit par nettoyage à haute pression, en utilisant une lance rotative à une pression comprise entre 150 et 200 bars. Sinon, nettoyer toute la surface du toit avec une brosse en soie, en utilisant l'eau d'un tuyau d'arrosage.

L'ancien fibrociment abîmé par les intempéries est poreux et peut favoriser la croissance de champignons. Nettoyer ces zones avec l'une des solutions suivantes : Solution concentrée d'hypochlorite (chlore) et eau — 5 % de la solution, ou JIK (hypochlorite de sodium) et eau — 25 % de la solution. Rincer abondamment, en éliminant les résidus de la solution de nettoyage, et en même temps, en nettoyant la poussière et les débris du toit.

Imperméabilisation. Appliquer au moins trois couches de produit résistant à la pluie **Dulux Rainshield**.

Épaisseur minimum de feuil sec imperméable recommandée : 100 µm.

Apprêter avec une couche de produit **Dulux Roofguard**, dilué jusqu'à 10 % avec de l'eau pour faciliter l'absorption. L'arrosage préalable de la surface avec de l'eau facilitera l'application.

### SURFACES PRÉCÉDEMMENT PEINTES

Pour enlever la poussière, les débris et la craie de l'ancienne peinture, ainsi que la peinture cloquée et écaillée, laver toute la surface du toit par nettoyage à haute pression, en utilisant une lance rotative à une pression comprise entre 150 et 200 bars. Sinon, frotter toute la surface du toit avec une brosse en soie, en utilisant l'eau d'un tuyau d'arrosage. Le nettoyage révélera tous les endroits où l'adhérence de la peinture constitue un problème. Enlever la peinture jusqu'au support à l'aide de lames de raclage et plumer les bords. Une attention particulière doit être accordée aux toits dont les tuiles sont vieilles et à ceux en amiante-ciment pour s'assurer que tous les matériaux lâches et friables sont retirés par jet d'eau à haute pression.



## INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Ne pas appliquer sur des toitures qui servent de captage d'eau de boisson, à moins que l'eau des deux ou trois premières pluies ne soit éliminée. L'eau de pluie recueillie à partir d'un toit fraîchement peint aura un goût désagréable.

**N.B. :** Les surfaces en amiante ne doivent pas être poncées (se référer au "Règlement sur l'amiante 2001, article 43 de la loi 85/1993 sur l'hygiène et la sécurité au travail").

Tenir hors de la portée des enfants.

Bien aérer pendant l'application et le séchage. Ininflammable



## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Conditions de stockage

Stockier dans un endroit frais et sec.

### Avertissements

Les références de couleurs sont aussi précises que l'impression le permet. Bien vouloir se référer aux cartes à bandes/standards en magasin, ou aux écrans couleurs en rayons pour obtenir une représentation précise de la couleur. Entre autres, les facteurs suivants peuvent affecter l'aspect final de la couleur : le lustre et la texture du produit, les reflets de couleur et de lumière, l'application, la texture et la préparation de la surface.

Pour une meilleure cohérence couleur-lustre, il est conseillé d'utiliser des pots du même numéro de cuvée, ou de mélanger différentes cuvées dans un grand pot, ou de terminer dans un coin avant d'essayer un nouveau pot.