



SMOOTH OVER - INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



USAGE DU PRODUIT

Fixit SmoothOver est le moyen le plus simple de donner une finition parfaitement lisse et résistante aux intempéries au plâtre rugueux et inégal. Il suffit de l'étaler et de le lisser – il durcira après environ 4 heures et se transformera en une finition à la fois résistante aux intempéries et aux alcalis et ne nécessite pas des apprêts spéciaux.

Fixit SmoothOver peut être teinté avec de petites quantités de colorants universels, ou des peintures PVA, pour fusionner avec les surfaces existantes et améliorer l'uniformité de la couleur des couches de finition.



PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Pour usage extérieur et intérieur.

Enduit jusqu'à 5 mm d'épaisseur sans s'affaisser.

Adhère fermement au plâtre et au ciment.

Sèche en 4 heures en une finition dure et résistante aux alcalis et aux intempéries. Apprêt non recommandé – peindre directement avec une peinture émulsion après 6 heures.

Prêt pour une utilisation simple – de bons résultats sont obtenus par le commun des bricoleurs.



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Couleur	Blanc
Densité à 23° C	Env. : 1,69 kg/L
Teneur en extraits secs	En poids : Env. 71 % En volume : Env. 50 %
Viscosité emballée	Viscosité à 23° C : Env. >141 KU
Rendement superficiel spécifique	De 1 m à 0,2 m par litre – varie en fonction de l'épaisseur appliquée
Épaisseur conseillée de feuil sec par couche	Min. 3 µm. Max. 5 mm.



INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Diluant	Aucun requis, à l'exception de l'eau du robinet pour ajuster la consistance
Temps de recouvrement	6 heures pour les peintures à l'eau 16 heures pour les peintures à l'huile
Nettoyage du matériel	Nettoyer immédiatement avec de l'eau
Subjectiles	Idéal pour le plâtre au ciment, l'enduit de plâtre, le béton, le fibrociment et les surfaces peintes, à condition d'avoir été préparés convenablement.

Produit de lissage,
pour intérieur et extérieur
simple d'utilisation





INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Précautions

Ne pas appliquer par temps froid (moins de 10° C) ou humide.

Ne convient pas aux surfaces métalliques.

Ne convient pas à une application directe sur des surfaces poudreuses ou friables, précédemment peintes ou non.

N'est pas conçu pour réparer les maçonneries défectueuses, où des défauts de structure sont clairement visibles.

Toujours utiliser des ustensiles propres et s'assurer que le récipient ou la surface de mélange ne contient pas de résidus d'ancien bouche-fentes mélangé.

Pour prolonger la durée de conservation, remettre le revêtement en plastique et le couvercle pour empêcher l'assèchement du produit pendant le stockage et stocker dans un endroit frais et sec. Ne pas stocker à des températures extrêmes et ne jamais laisser congeler.

Enlever l'excès de produit des outils avant de nettoyer à l'eau chaude. Pour de meilleurs résultats, ajouter la solution **Fixit Sugar Soap**.

Application

Appliquer **Fixit SmoothOver** avec un plâtroir humide, une écumoire ou un grand grattoir du bas vers le haut, en maintenant une pression ferme et uniforme.

Appliquer autant de produit **Fixit SmoothOver** que nécessaire, car il est conseillé de former l'épaisseur du feuillet en plusieurs couches plutôt qu'en une couche épaisse (épaisseur maximale 5 mm). Ne pas s'inquiéter des petites irrégularités ou des « lignes de côtés ».

Laisser sécher pendant environ 2 heures avant de poncer avec du papier à grain de 100 jusqu'à obtention d'une finition lisse. Les applications épaisses ou le climat humide peuvent nécessiter une période de séchage légèrement plus longue.

Comme alternative au ponçage, **Fixit SmoothOver** peut être taloché et poli. Dès que **Fixit SmoothOver** est sec au toucher (mais pas complètement), utiliser une truelle à mousse pour polir la surface dans un mouvement circulaire, en nettoyant et en mouillant la truelle entre chaque passage pour obtenir la finition définitive de **Fixit SmoothOver**.

Smoothover doit être utilisé d'un coin à l'autre pour assurer la cohérence du profil du plâtre. En cas d'utilisation du produit pour réparer un plâtre en mauvais état, une différence sera clairement visible après revêtement, dans différentes conditions d'éclairage, etc.

Couche de finition

Laisser l'enduit **Fixit SmoothOver** sécher complètement (6 heures pour une épaisseur de 2 à 3 mm, mais de préférence pendant la nuit) avant de peindre. Après 6 heures, vous pouvez revêtir avec n'importe quelle peinture à l'eau **Dulux**.

Laisser sécher pendant au moins 16 heures avant de revêtir avec

Dulux Émail ou toute autre peinture à l'huile.

Il n'est pas nécessaire d'apprêter **Fixit SmoothOver** avant la peinture.



35 kg

18 kg

4 kg

1,5 kg



Les surfaces doivent être propres et sèches.
Enlever tout plâtre lâche, poussière, vieille peinture et vieux papier peint en brossant avec une brosse métallique dure. Les petites fissures peuvent mieux être élargies avec un outil tranchant pour garantir un comblement efficace.

Retoucher les têtes de clous et de vis avec un apprêt **Dulux** approprié.

Les fissures ou trous d'une profondeur supérieure à 5 mm doivent être comblés avec le **bouche-fentes Fixit** approprié.

Le plâtre poudreux/friable doit être apprêté avec une sous-couche pour plâtre pour faciliter l'adhérence.

Les surfaces précédemment peintes doivent être poncées jusqu'à obtention d'une finition plate avant d'appliquer le produit **Fixit SmoothOver**.

S'assurer que toutes les surfaces sont propres

la solution **Fixit Sugar Soap**.

Remuer **Fixit SmoothOver** jusqu'à obtention d'une consistance crémeuse.



INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité.

Tenir hors de la portée des enfants.

Bien aérer pendant l'application et le séchage.

Ininflammable



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit frais et sec