

EXTERIEUR Peinture aux résines acryliques brillante en phase aqueuse
INTERIEUR Séchage rapide, lessivable et ne jaunit pas
 Conditionnement : 1 Kg 5kg 20kg

Destination	Intérieur, Extérieur Neuf, Rénovation
Subjectiles	Béton banché, enduit à base de liant hydraulique, plâtre, peinture en bon état après fixateur adapté, bois (bois 2 en 1) et métaux (primaire métal).
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, sols
Classification	AFNOR NF T 36005 XP EN 1062- Famille 1- classe 7b2
Matériel d'application	Rouleau; Brosse
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Durs sains et compacts. Béton banché ou préfabriqué, de granulats légers, de types parements soignés. Enduit de base et liant hydrauliques. De même nature que les supports neufs, recouverts ou pas d'anciennes peintures. Ces supports doivent être sains et secs.
Composants	Liants : résine acrylique Charges : titane Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	9 à 11 m ² /kg
Séchage	A 20° C et 65% HR. Sec au toucher 3heures. Redoublable
Caractéristiques chimiques	Densité : extrait sec 46 + ou - 1% en poids En volume: 38 + 1%ou -1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.