

**EXTERIEUR** Revêtement épais imperméable aux résines acryliques en phase aqueuse, crépis fin

**INTERIEUR** Conditionnement : 5kg 30kg

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation
Subjectiles	Béton banché, enduit à base de liant hydraulique, plâtre, peinture en bon état après impression adaptée Acryl'o Fixaprim.
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF T 36005 XP EN 1062- Famille 1- classe 7b2 D2 E3-V1-W2 - AO
Matériel d'application	Rouleau texturé 18 mm; nid d'abeilles
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Durs sains et compacts. Béton banché ou préfabriqué, de granulats légers, de types parements soignés. Enduit de base et liant hydrauliques. De même nature que les supports neufs, recouverts ou pas d'anciennes peintures. Ces supports doivent être sains et secs.
Composants	Liants : résine acrylique Charges : titane, sable siliceux Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau ; aux solvants si le produit à séché
Dilution	eau
Rendement	1.5 à 3.5 m <sup>2</sup> / Kg
Séchage	A 20° C et 65% HR. Sec au toucher 1heure. Redoublable 5à7 heures
Caractéristiques chimiques	Densité : extrait sec 70 + ou – 1% en poids En volume: 51 + 1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

**Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.**