

INTERIEUR Impression semi-opacifiante aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

EXTERIEUR Régulatrice d'absorption - exceptionnelle adhérence

Conditionnement : 5KG 25KG

Destination	Extérieur, Intérieur, Neuf, Rénovation
Subjectiles	Béton, enduit à base de liant hydraulique, plâtre, support alcalin
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois,.
Classification	AFNOR NF T 36-005 Famille 1- classe 7b2
Matériel d'application	Rouleau texturé 18 mm; Brosse
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Durs sains et compacts. Béton ou préfabriqué, de granulats légers, de types parements soignés. Enduit de base et liant hydrauliques. De même nature que les supports neufs, recouverts ou pas d'anciennes peintures. Ces supports doivent être sains et secs.
Composants	Liants : résines acryliques pures Charges : titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau ; aux solvants si le produit a séché
Dilution	Dilution intérieure : 100% Dilution extérieure : 50%
Rendement	6 à 8 m ² /kg selon la porosité du support
Séchage	A 20° C et 65% HR. Sec au toucher 1heure. Redoublable 10h
Caractéristiques chimiques	Densité : 1,35 extrait sec 52 + ou – 1% en poids En volume: 36 + ou - 1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.