

EXTERIEUR INTERIEUR	Peinture d'un aspect mat profond à base de résine HYDRO PLIOLITE en dispersion aqueuse, séchage rapide, faible encrassement et résistance exceptionnelle aux intempéries pour façade extrême Conditionnement : 5 Kg 25 Kg
Destination	Extérieur, Neuf, Rénovation Produit spéciale façade extrême.
Subjectiles	Béton banché, enduit à base de liant hydraulique, plâtre, peinture en bon état après fixateur adapté ELIOPRIM OU FIXAPRIM .
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF T 36005 - Famille 1- classe 7b2
Matériel d'application	Rouleau texturé 18 mm; Brosse
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Durs sains et compacts. Béton banché ou préfabriqué, de granulats légers, de types parements soignés. Enduit de base et liant hydrauliques. De même nature que les supports neufs, recouverts ou pas d'anciennes peintures. Ces supports doivent être sains et secs.
Composants	Liants : résine hydro pliolite Goodyear Charges : titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau ; aux solvants si le produit à séché
Dilution	Sans impression, à diluer à 10%, ajouter 2 à 3 litres d'eau environ par seau de 25 kg. En 2eme Couche diluer à 5% 2 litres d'eau maximum par seau de 25kg
Rendement	5 à 6 m ² /kg
Séchage	A 20° C et 65% HR. Sec au toucher 1heure. Redoublable 24 heures
Caractéristiques chimiques	Densité : extrait sec 69 + ou – 1% en poids, en volume : 51+ ou – 1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.