

# PRIMAIRE NFG

**EXTERIEUR** Primaire aux résines acryliques en phase aqueuse, accrochage exceptionnel et universel sur tout matériau

**INTERIEUR** Conditionnement : 1L 5L 15L

Destination	Intérieure /Extérieure, neuf et déjà peint
Subjectiles	Acier brut, acier galvanise, aluminium, acier inox, sur béton, et enduit ciment Sur anciens fonds glycéro , caoutchouc chloré, époxydique et acrylique, bois et supports difficiles.
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité
Classification	AFNOR NF T 36005 XP EN 1062- Famille 1- classe 7b2
Matériel d'application	Rouleau texturé 18 mm; Brosse
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Durs sains et compacts. De même nature que les supports neufs, recouverts ou pas d'anciennes peintures. Ces supports doivent être sains et secs.
Composants	Liants : résine Acrylique spéciale Charges : titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau ; aux solvants si le produit à séché
Dilution	à diluer à 10%, ajouter 3 à 5 litres d'eau environ par seau de 15 L
Rendement	10 à 14 m <sup>2</sup> /litre
Séchage	A 20°C et 65% HR. Sec au toucher 1heure.
Caractéristiques chimiques	Densité : extrait sec 70 + ou – 1% en poids En volume: 53 +ou- 1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

**Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.**