

INTERIEUR Peinture brillante aux résines alkydes en phase solvantée, faible odeur
EXTERIEUR Conditionnement : 1 Kg 5 Kg 20 Kg

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation, entretien Protection et décoration des menuiseries et structures métalliques
Subjectiles	Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds (DTU59.1) recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d'impression éventuelle.
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinants très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur mortier de ciment sans impression adaptée
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 4 a
Matériel d'application	Brosse – rouleau laqueur – pistolet
Mise en œuvre	Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire approprié
Composants	Liants : résines alkydes charges : dioxyde de titane et carbonate de calcium Solvant : white spirit
Nettoyage des outils	Au white spirit
Dilution	Diluant 1505 - 5 % 1ère couche - 10 % 2ème couche
Rendement	8 à 10 m ² / kg selon porosité et état de préparation du subjectile
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 4 heures – redoublable 24 heures
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 65 + ou -2% En volume théorique : 50 + ou -2%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert.
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.