

EXTERIEUR Peinture laque satinée à base de résines alkydes en phase solvantée
INTERIEUR séchage rapide et entretien facile Conditionnement : 5kg 20kg

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation
Subjectiles	Béton banché, enduit à base de liant hydraulique, plâtre, peinture en bon état après impression adapté (Acryl'OFixaprim).
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF T 36005 XP EN 1062- Famille 1- classe 4a
Matériel d'application	Rouleau texturé 18 mm; Brosse
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Durs sains et compacts. Béton banché ou préfabriqué, de granulats légers, de types parements soignés. Enduit de base et liant hydrauliques. De même nature que les supports neufs, recouverts ou pas d'anciennes peintures. Ces supports doivent être sains et secs.
Composants	Liants : résine alkyde Charges : titane, carbonate de calcium Solvant : white spirit
Nettoyage des outils	Au white spirit; aux solvants si le produit à séché
Dilution	Prêt à l'emploi ne pas diluer
Rendement	10 à 14 m ² /kg/ couche
Séchage	A 20° C et 65% HR. Sec au toucher 1 heure. Redoublable 5 à 7 heures
Caractéristiques chimiques	Densité : extrait sec 70 + ou - 1% en poids En volume: 51 + 1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.