

<b>INTERIEUR</b>	Peinture brillante aux résines alkydes modifiées pour augmenter la résistance aux intempéries et au jaunissement. Brillante, faible odeur et lessivable
<b>EXTERIEUR</b>	Conditionnement : 1 Kg 5 Kg 20 Kg

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation, entretien, Adapté dans des environnements marine et industrielle pour la protection et décoration des menuiseries et structures métalliques
Subjectiles	Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds (DTU59.1) recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des anciens fonds . Sinon isoler avec une impression Fixaprim ou un primaire glycérophthalique ou époxy surface tolérant.
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinants très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur mortier de ciment sans impression adaptée
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 4 a
Matériel d'application	Brosse – rouleau laqueur – pistolet
Mise en œuvre	Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire approprié
Composants	Liants : résines alkydes modifiées pigment : dioxyde de titane , pigments minéraux et organiques Solvant : white spirit
Nettoyage des outils	Au white spirit
Dilution	Diluant 1505    5 % 1ère couche    10 % 2ème couche
Rendement	12 à 14 m <sup>2</sup> / kg selon porosité et état de préparation du sujettile
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 4 heures – redoublable 24 heures
Caractéristiques chimiques	Extrait sec : En poids (norme EUR PL 005) : 68 + ou -2% Extrait sec : En volume théorique : 52 + ou -2%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

**Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.**